

Pullex Aqua DSL

51501 ff

Vodouriediteľná lazúra na drevo na báze akrylátových disperzií pre **DIY a remeselné použitie**.

POPIS PRODUKTU

Popis

Dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, UV- žiareniu, výborná trvalá elasticita, výborná transparentnosť, šetrná k životnému prostrediu, nelepivá, bez biocídov, priedušná.


Použiteľná taktiež pre renovačné nátery hrubovrstvých rozpúšťadlových lazúr

Zvláštne vlastnosti



- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (bez ťažkých kovov)
- **ÖNORM S 1555** resp. **DIN 53160** odolnosť voči slinám a potu
- **Francúzska vyhláška DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

Oblasti použitia



- Rozmerovo stabilné stavebné prvky v exteriéri ako napr. drevené okná a vchodové dvere v triedach použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.
- Pre rozmerovo nestabilné stavebné prvky odporúčame Pullex Aqua-Plus 53101 ff.
- Prosím dodržujte technické listy príslušných produktov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred spracovaním premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 10 °C
- Tesniace látky musia byť znášateľné s náterom a smú byť nanosené až po preschnutí laku. Tesniace profily so zmäkčovadlami majú v spojení s lakmi sklon k zlepeniu. Prosím, používať iba odskúšané typy.
- Prosím rešpektujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných**“


06-16 (nahrádza 07-10) ZKL 5338

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

prvkov – Všeobecná časť vrátane noriem a smerníc pre výrobu okien.

Technika nanášania




Spôsob nanášania	Natieranie
Výdatnosť na nános(/m ² /l)	cca 8

Produkt je pripravený na priame spracovanie. Tvar, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vzd.vlhkosti.)



Prach sa nelepí (ISO 1517)	po cca 30 min.
Pretierateľný	1. náter po cca 3 hodinách 2. náter po cca 8 hodinách
Preschnutý	po cca 12 hod.

Uvedené údaje sú orientačné. Doba schnutia závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Okná / dvere zatvárať až po preschnutí !

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia výrazne predĺžiť.

Čistenie pracovného náradia



Ihneď po použití vodou

Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame použiť ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD

Druh podkladu

Drevo v súlade smerníc pre výrobu okien.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, zbavený oddeľujúcich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

ÚPRAVA POVRCHU

Základovanie

Impregnovaný výrobcom, ak nie, potom:
1x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff
Prebrúsenie zrnitosťou 280

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Vrchné lakovanie

2 – 3x Pullex Aqua DSL 51501 ff farebný
Čas schnutia medzi 1. a 2. náterom cca 3 hodiny,
medzi 2. a 3. náterom min. 8 hodín

STAROSTLIVOSŤ A RENOVÁCIA

Starostlivosť a renovácia**Okná:**

Čistenie s ADLER Top-Cleaner 51696

Ošetrovanie s ADLER Top-Finish 51697 v sete ADLER Pflegeset-Plus 51695.

Vchodové dvere:

Čistenie s ADLER Top-Cleaner 51696

Ošetrovanie s ADLER Door-Finish 51700 v sete ADLER Haustürenpflegeset 51709.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Prosím dodržujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov - Údržba a renovácia**“

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

750 ml; 2,5 l

Farebné odtiene/ Stupne lesku

Natur 51501 (prírodný)
 Eiche 51502 (dub)
 Kiefer 51503 (borovica)
 Nuss 51504 (orech)
 Mahagoni 51505 (mahagón)
 Hanf 51507 (konope)
 Weiß 54075 (biely)
 Lehm Braun 51508 (hlinená hnedá)



Ďalšie farebné odtiene je možné namiešať pomocou miešacieho systému ADLERMix.

Bázové laky:

Báza W30 51513

- **Výsledný farebný odtieň závisí najmä od vlastnej farby dreva, množstva nánosu, farby impregnácie a farby vrchnej lazúry.**
- Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy
- Aby sa zabezpečila zhodnosť farebných odtieňov, používajte na jednej ploche materiál rovnakej šarže.


Prídavné produkty

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
 Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff
 ADLER Top-Cleaner 51696
 ADLER Top-Finish 51697
 ADLER Door-Finish 51700
 ADLER Pflegeset-Plus 51695
 ADLER Haustürenpflegeset 51709

ĎALŠIE POKYNY


Trvanlivosť/ skladovanie

Minimálne 3 roky v originálne uzavretých obaloch



Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Technické údajeObsah
VOCEU-medzná hodnota pre Pullex Aqua DSL (Kat. A/e): 130 g/l (2010).
Pullex Aqua DSL obsahuje maximálne 60 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údajeDodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**.