

Pullex Top-Lasur**50550 ff**

Rozpúšťadlová tenkovrstvá lazúra na drevo, **pre domáce a remeselné použitie**, netvorí kvapky.

POPIS PRODUKTU**Popis**


Výborne spracovateľná rozpúšťadlová lazúra pre domácich majstrov a remeselné použitie, netvorí kvapky. Reguluje vlhkosť, vysoko difúzna, vykazuje dobrú schopnosť penetrácie do drevného podkladu. Dlhý otvorený čas umožňuje aplikáciu natieraním. Špeciálne ochranné prostriedky voči účinkom svetla zaručujú dlhodobú ochranu voči poveternosti. Vďaka vysokému obsahu sušiny a bezaromatických lakových benzínov ako rozpúšťadiel je šetrný k životnému prostrediu, nezapácha.

**Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy**


- Vďaka obsahu účinných biocídnych látok chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

Účinná látka:


0,3% (0,3g/100g) IPBC (Jódpropinylbutylcarbamat)

Oblasti použitia

- Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerov stabilné drevené stavebné prvky v exteriéri ako drevostavby, drevené obklady, striešky, ploty, okenice, balkóny, brány, atď. v triede použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.
- Pre nový náter a špeciálne pre sanáciu dreva v exteriéri
- Pre podlahy terás a prechodové mostíky odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff
- Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov

SPRACOVANIE**Pokyny pre spracovanie**

- Produkt pred použitím premiešať
- Nespracovávať pri teplote nižšej ako + 5°C, vyššej ako 30 °C a /alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80 %
- Nové diely odporúčame povrchovú úpravu zo všetkých strán.
- Vodorovné drevené dielce natrieť tenko, aby sa predišlo odlupovaniu v dôsledku priveľkej vrstvy
- Náterom nie je možné zabrániť výronu živice.
- Vymytie vodorozpustných extraktívnych látok, obzvlášť pri daždi, môže byť minimalizované povrchovou úpravou zo všetkých strán a dodatočným náterom čelných plôch.

Spôsob nanášania


Spôsob nanášania	Natieranie
Výdatnosť na nános (m ² /l)	cca 10 - 12

POZOR: Produkt nestriekať!!**Produkt je pripravený na natieranie.**

Tvar, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Prelakovateľný	po cca 12 hod
----------------	---------------

Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu čas schnutia predĺžiť.

Na drevinách bohatých na extraktívne látky (ako dub, iroko) môže dôjsť k dlhšiemu času schnutia.

Čistenie náradia

S ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301

PODKLAD**Druhy podkladu**

Ihličnaté a listnaté dreviny ako aj pre exteriér vhodné drevené výrobky ako masívne drevené dosky, vrstvené lamelované drevo, konštrukčné masívne drevo.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Dbajte na rakúsku normu ÖNORM B 2230-1.

Vid' aj VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; Maliarske a lakovačské práce.

Prosím, dodržujte aj technický list BFS č.18

Vlhkosť dreva

Listnaté drevo 12% +/- 2%

Ihličnaté drevo 15% +/- 2%

Príprava podkladu

Pre optimálnu životnosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako napr. živica a živičníky odstrániť. Ostré hrany zaobliť.

Dreviny bohaté na živicu a exotické dreviny s obsahom látok predlžujúcimi schnutie očistiť s ADLER Nitro-Verdünnung 80001.

Napadnutia riasami, machmi a plesňami ošetriť s Aviva Fungisan 8308000210.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Impregnácia**

Na ochranu pred zamodraním, napadnutím hubami a drevokazným hmyzom 1 x natrieť s Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 (platí pre

dreviny triedy trvanlivosti podľa EN 350-2, 3 – 5).

Medzisušenie: cca 12 hod.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Prosím, dodržujte našu „**Pracovnú smernicu na použitie ochranných prostriedkov na drevo.**“

Základovanie

1x Pullex Top-Lasur 50550 ff farebný

Medzisušenie: cca 12 hod.

Vrchná vrstva

1x Pullex Top-Lasur 50550 ff farebný

OŠETROVANIE & RENOVÁCIA

Ošetrovanie

Životnosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný odtieň; pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame vykonávať ju raz ročne.

Ak je potrebné, ešte celistvé plochy zbaviť prachu a špiny a 1 x natrieť s Pullex Top-Lasur 50550 ff vo svetlejšom farebnom odtieni.

U hlbokopórovitých drevín ako napr. dub, iroko je potrebné počítať so skrátenými intervalmi pre renováciu.

Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre údržbu, ošetrovanie a renováciu vonkajších náterov na rozmerovo nestabilnom a čiastočne rozmerovo stabilnom dreve – balkóny – striešky – drevené obklady – drevostavby.**“

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia

Štandardné farebné odtiene: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l,
W30 50550 : 0,75l, 2,5 l, 10 l

Farebné odtiene/stupne lesku

Weide (vrbá)	50551	Kiefer (borovica)	50554
Eiche (dub)	50552	Nuss (orech)	50555
Lärche (smrekovec)	50553	Palisander	50556
Kastanie(gaštan)	50559	Sipo(sipo)	50560
Afzelia(afzélia)	50561	Wenge	50562

Ďalšie farebné odtiene sú miešateľné pomocou **ADLER Farbmischsystem Color4you**.

Bázové laky: Basis W30 50550

- Výsledný farebný odtieň podstatne závisí od vlastného sfarbenia dreva, množstva nánosu, farby impregnácie a farby vrchnej povrchovej úpravy.
- Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.
- Pre zabezpečenie rovnomernosti náteru na jednej ploche použiť materiál s rovnakou šaržou.
- Pre dobrú odolnosť voči poveternosti naniesť 2 farebné nátery.
- Pre dobrú odolnosť voči poveternosti smú byť použité výlučne iba pigmentované odtiene.
- Najlepšiu odolnosť voči poveternosti vykazujú stredné odtiene; svetlé a tmavé odtiene nepoužívať na miestach s extrémnou poveternosťou.
- Pri zosvetľovaní štandardných farebných odtieňov pre nový náter s Pullex Top-Lasur W30, bezfarebný 50550 je potrebné počítať so skráteným intervalom pre renováciu (znížená UV-ochrana). Preto by na zosvetlenie tmavších odtieňov mal byť použitý odtieň


Color4You 

Weide(vřba) alebo Eiche (dub).

- Natónované produkty prosíme spotrebovať do 3 mesiacov.
-

Pridavné produkty

ADLER Adlerol 80301
Aviva Fungisan 8308000210
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
Pullex Imprägnier-Grund 4436000200
Pullex Renovier-Grund 50236 ff
Pullex Bodenöl 50527 ff

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Minimálne 5 rokov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej nádoby, aby sa zabránilo želfirovaniu / tvorbe kože.

Technické údaje

Obsah VOC

EU-medzná hodnota pre Pullex Top-Lasur (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Pullex Top-Lasur obsahuje max. 400 g/l VOC.

Kód produktu pre farby a laky

M-KH02F

Technicko-bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**.

U handier, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi výrobkami vzniká nebezpečenstvo samovznietenia! Mokrú handru nechať sušiť rozprestretú. Uchovávať v uzavretých kovových nádobách alebo vo vode.
