

AquaStop®

**Spolehlivá ochrana pred dažďom na nové a staré nátery - tzv. tekutý dáždňik**

AquaStop® sa používa ako bezfarebná, vodoodpudivá dodatočná úprava náterov farieb a lazúr, ktoré sú priamo vystavené poveternostným vplyvom. Daždová voda steká preč a ošetrené povrchy zostávajú dlhšie chránené pred škodlivými účinkami vody. Kvapky dažďa sa na takto ošetrovanom povrchu správajú ako perly – ľahko a rýchlo stečú a povrch dreva ostáva suchý. AquaStop® možno použiť počas inštalácie ako ochranu hrán, rezaných a koncových hrán priemyselne upravených dosiek. Tento všestranne použiteľný a obľúbený ochranný systém trvalo chráni povrch dreva až desať rokov.

- ochranný náter na farebné a lazúrovacie nátery výrobkov z dreva v exteriéri
- priedušný s otvorenými pórami (nevytvára nepriedušný film)
- vodu odpudzujúci
- vynikajúca priľnavosť k podkladu vďaka chemickému zakotveniu (tzv ASS – komplex)
- vodou riediteľný, bez chem. rozpúšťadiel
- jednoduchá aplikácia a vysoká výdatnosť

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	hydrofóbne činidlá, UV absorbéry
Viskozita	18 – 20 sek./DIN 4 mm
Hustota	1,00 – 1,03 kg/l
VOC	< 3 %
Odtieň	bezfarebný
Lesk	AquaStop® satin – polomatný AquaStop® matt – matný AquaStop® SP 12 – (sun protector) bezfarebný s UV ochranou
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)
Výdatnosť	6 – 8 m ² /l (rezané drevo) a cca 9 – 11 m ² /l (hobľované drevo), vždy závisí od nasiakavosti podkladu

Aplikačné údaje

Príprava podkladu	podklad musí byť zbavený prachu a ďalších nečistôt
Riedenie	v prípade potreby max. 5 % vody
Aplikácia	štetcom, valčekom alebo striekaním (vždy aplikujte v smere vlákien dreva)
Príklad pracovného postupu	Ako ochranný náter 2 – 3 x PerlColor® 1 x AquaStop® (vysoko exponované povrchy) Následná starostlivosť 1 x AquaStop® (dbajte na predúpravu povrchu)
Schnutie	Produkt je pripravený na použitie. Vždy dobre premiešajte a skontrolujte odtieň. na dotyk 2 – 3 hod. pretierateľný 4 – 6 hod.
Čistenie	ihneď po použití vodou

Drevo a drevené povrchy	Drsnosť povrchu má vplyv na príľnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť. Vlhkosť dreva má byť v rozmedzí 12 – 16 %, nikdy nie viac ako 18 %. Povrch musí byť zbavený prachu, živice a iných nečistôt.
Povinnosti na pracovisku	V prípade priemyselne vopred ošetrených drevených prvkov je potrebné ich skontrolovať na mieste. Všetky rezné hrany, poškodenia a konce musia byť na stavbe ošetrené alebo aktualizované v súlade s predpísanou náterovou štruktúrou systému (ochrana proti vnikaniu vody).
Vplyv na farbu	AquaStop® je bezfarebný. Počas údržby sa existujúci náterový film/podklad navlhčí. To môže viesť k intenzívnejšiemu vnímaniu farieb.
Starostlivosť a údržba	Interval údržby pre polopriehľadné nátery je 3 až 4 roky. Príprava: dobre pripravený povrch musí byť čistý a neporušený. Údržba: 1 – 2 x AquaStop®. Intervaly údržby sú silne ovplyvnené konštrukciou, detailami, kvalitou dreva a expozíciou. Pravidelné kontroly a opravy menších povrchových chýb sú nevyhnutné pre správnu a efektívnu údržbu.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

Likvidácia a odpad	Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť vyliať do kanalizácie a povrchových vôd. Prídanie 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.
Kód odpadu	08 01 12 / 08 01 15
Skladovanie	6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad 5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou)
Bezpečnostné pokyny	Dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov a varovania uvedené na etiketách produktov. Zvyčajné ochranné opatrenia (pracovné odevy, ochranné okuliare) sa musia dodržiavať aj pri práci s výrobkami s nízkym obsahom škodlivých látok. Vyvarujte sa kontaminácii podzemnej alebo povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas a po spracovaní zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje žiadne dráždivé látky, ktoré by sa mohli uvoľňovať do atmosféry. Pri striekaní: zabráňte vdychovaniu pár alebo striekajúcej hmyly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 03 2023