

OmbriStain



Efekt ušľachtileho perleťového lesku pre zamatový rozptyl dopadajúceho denného svetla.

OmbriStain je krycia lazúra na drevo na vodnej báze s perleťovým efektom. Inšpirovaná prírodou, k dispozícii v 6 odtieňoch sivej a šedohnedej farby. Vhodná na vonkajšie drevené obklady a strešné podhlady.

- Lhká manipulácia
- Vodou riediteľná
- Rýchloschnúca
- Perleťový efekt

Fyzikálne a technické parametre

Popis	modifikovaná akrylátová / olejová emulzia s farbiacimi pigmentami a aktívnymi zložkami
Viskozita	riedka kvapalina
pH	7,8
Hustota	1,01 – 1,06 kg/l
VOC	< 3 %
Výdatnosť	cca 6 – 8 m ² /l na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu)
Odtiene	8000 uhlie, 8001 žula, 8002 platina, 8003 horčík, 8004 kremičitý piesok/kremenný, 8005 rašelina
Lesk	jemný perleťový lesk
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)
Použite	vonkajšie drevené obklady a strešné podhlady

Aplikačné údaje

Spôsob použitia	priemyselná aplikácia: 1 – 2* vrstvy OmbriStain navyššie na pracovisku: 1 x OmbriStain na prednú stranu <i>* Odporúčame jednu vrstvu na všetky strany</i>
Aplikácia	ručne štetcom alebo striekaním vždy v smere vlákien dreva. OmbriStain je pripravený na použitie. Vždy dôkladne premiešajte a skontrolujte farebný odtieň.
Schnutie	suchý na dotyk po 2 – 3 hod. pretierateľný po 4 – 6 hod.
Čistenie náradie	čistite ihneď po použití vodou
Drevo a drevené povrchy	Drsnosť povrchu má vplyv na priľnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť. Pred aplikáciou odporúčame obrúsenie brúsnym papierom P80. Vlhkosť dreva má byť v rozmedzí 12 – 16 %, nikdy nie viac ako 18 %. Povrch musí byť zbavený prachu, živice a iných nečistôt.
Na pracovisku	Skontrolujte, či na priemyselne ošetrovaných materiáloch nie sú neupravené časti, hrany a mechanické poškodenia. Tieto musia byť na mieste natreté originálnym náterovým systémom – ochranou proti vniknutiu vody. Na pracovisku sa odporúča vykonať dodatočný náter.
Doplňujúce informácie	Na vysoko exponované časti fasády-priečelia budovy odporúčame ochranný náter AquaStop.

Následná starostlivosť**a údržba**

Intervaly údržby sú každé 3 až 4 roky.

Príprava: hĺbkové čistenie, povrch musí byť čistý a neporušený.

Údržba: 1x OmbriStain.

Dôležitá informácia

Správna údržba sa začína vizuálnou kontrolou. Časový rámec 2 – 3 roky pre expozície na juhozápade a 3 – 4 roky pri expozíciách na severovýchode je všeobecným usmernením. Avšak, poveternostné podmienky a podmienky expozície sa môžu veľmi líšiť.

Všetky informácie a pokyny sú nezáväzné a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť**Likvidácia a odpad**

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť vypúšťaná do kanalizácie a povrchových vôd. Pridanie 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu

08 01 12 / 08 01 15

Skladovanie

6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou)

Bezpečnostní pokyny

Dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov a varovania uvedené na etiketách produktov. Zvyčajné ochranné opatrenia (pracovné odevy, ochranné okuliare) sa musia dodržiavať aj pri práci s výrobkami s nízkym obsahom škodlivých látok. Vyvarujte sa kontaminácii podzemnej alebo povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas a po spracovaní zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje žiadne dráždivé látky, ktoré by sa mohli uvoľňovať do atmosféry. Pri striekaní: zabráňte vdychovaniu pár alebo striekajúcej hmly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzné a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 02 2023