

SunCare 800



Svetlostála impregnácia s extrémne vysokým UV ochranným faktorom na drevo v interiéri.

Dlhodobu ochranu dreva chráni, redukuje účinok UV žiarenia, zabraňuje žltnutiu a tmavnutiu dreva hlavne u svetlých drevín, ako je smrek, jedľa, borovica. Vysoko aktívny stabilizátor sfarbovania pri prirodzenom zaťažení prírodného i vybieleného dreva v interiéri. Počas reakcie s drevom môže dôjsť k jemnému sfarbeniu do červena alebo do zelena, toto sfarbenie sa stratí pôsobením denného svetla.

Fyzikálne a technické parametre

Popis	vodný roztok organických svetlostabilizujúcich živíc
Viskozita	12 sek. /DIN 4 mm
pH	neudané
Hustota	1,00 – 1,02 kg/l
VOC	< 3 %
Výdatnosť	6 – 9 m ² /l (rezané drevo) a cca 10 m ² /l (hoblované drevo)
Farba	bezfarebná (po uschnutí je náter matný a mierne žltkastý, v závislosti od druhu dreveniny)
Riedenie	nie je potrebné

Aplikačné údaje

Príprava podkladu podklad musí byť zbavený prachu, živice a ďalších nečistôt

Pracovný postup produkt je pripravený na použitie. Vždy dobre premiešajte.

Príklad štandardnej aplikácie (pre interiér) :

1 x SunCare 800

1 – 2 x JetFinish SP12

Spolu v kombinácii s JET FINISH budú svetlé a vybielené plochy chránené proti žltnutiu.

SunCare WF: White-Finish je obdobný ako predošlý produkt, avšak má navyše prídavok bielo-ho pigmentu a vytvára výraznejší biely efekt na ošetrovanom drevenom povrchu.

SunCare 800 EH: vďaka prídavku WetCare sa dosiahne dostatočná vodoodpudivosť povrchu aj bez dodatočného ošetrovania produktom JET FINISH u dosiek stropov v interiéri.

Aplikácia neriedený produkt aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním (pri aplikácii striekaním postupujte vždy v smere vlákien dreva)

Schnutie 2 – 4 hod. na vytvorenie svetlostálej ochrannnej vrstvy pri 20 °C

Čistenie náradia po použití očistite náradie vodou

Drevo a drevené povrchy Hladkosť povrchu má vplyv na príľnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy obrúsiť brúsny papierom. Vlhkosť dreva má byť v rozmedzí 12 – 16 %, nikdy nie viac ako

18 %. Povrch musí byť zbavený prachu, živice a iných nečistôt. Produkt je účinný len pri aplikácii na neošetrený drevený povrch.

Na pracovisku

V prípade priemyselne vopred upravených drevených dielcov je potrebné na stavbe skontrolovať a ošetriť všetky rezné hrany, poškodenia a konce v súlade s predpísanou štruktúrou systému (ochrana proti prenikaniu vody).

Impregnácia

Po impregnácii produktom SunCare 800 sa nesmie vykonať žiadne priame medzibrúsenie. Vlastnosti ako štruktúra dreva, zložky dreva, pórovitosť a nasiakavosť ovplyvňujú účinok ochrany proti žltnutiu a môžu viesť ku čiastočným rozdielom v odtieni. Tieto faktory sú prirodzené a nie sú dôvodom na reklamáciu

Následná starostlivosť

Aby ste zabezpečili svetlosť povrchu, následne môže byť ošetrený náterom SunCare JetMatt, JetFinish SP12 alebo JetFinish.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

Likvidácia a odpad

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť vypúšťaná do kanalizácie a povrchových vôd bez vyčistenia. Pridaním 0,5 % koagulantu do znečistenej vody spôsobí vyzrážanie pevných látok. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu

08 01 12 / 08 01 15.

Skladovanie

6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, otestujte vlastnosti náteru skúšobnou vrstvou)

Bezpečnostní pokyny

Dodržiujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Zabráňte úniku do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 02 2023