

## SunCare 900



Hlboko penetrujúci základný náter, ktorý stabilizuje štruktúru dreva a tým chráni lignín, čím zabezpečí predĺženie životnosti vrchných náterov.

- Chráni lignín v dreve
- Poskytuje UV ochranu
- Predlžuje čas medzi údržbovými nátermi
- Ideálny na mäkké drevo

### Fyzikálne a technické parametre

<b>Popis</b>	vodný roztok organických UV reaktívnych prísad v polymérnej disperzii na nové a neošetrené mäkké drevo v exteriéri
<b>Viskozita</b>	12 sek. /DIN 4 mm
<b>pH</b>	neudané
<b>Hustota</b>	1,00 – 1,02 kg/l
<b>VOC</b>	< 3 %
<b>Výdatnosť</b>	6 – 9 m <sup>2</sup> /l (rezané drevo) a cca 10 m <sup>2</sup> /l (hoblované drevo)
<b>Farba</b>	mierne žltkastý, po reakcii s drevom bezfarebný
<b>Klasifikácia</b>	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)

### Aplikačné údaje

<b>Príprava podkladu</b>	podklad musí byť zbavený prachu, živice a ďalších nečistôt
<b>Pracovný postup</b>	produkt je pripravený na použitie.  Príklad štandardnej aplikácie : 1 x SunCare 900 (všetky strany) 2 x WoodCare / WoodCare UV (viditeľná strana)
<b>Aplikácia</b>	neriedený produkt aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním (pri aplikácii striekaním postupujte vždy v smere vlákien dreva)
<b>Schnutie</b>	suchý na dotyk po 2 – 3 hod. pretierateľný po 4 – 6 hod.
<b>Čistenie náradia</b>	po použití očistite náradie vodou
<b>Drevo a drevené povrchy</b>	Hladkosť povrchu má vplyv na príľnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy obrúsiť brúsny papierom. Vlhkosť dreva má byť v rozmedzí 12 – 16 %, nikdy nie viac ako 18 %. Povrch musí byť zbavený prachu, živice a iných nečistôt. Produkt je účinný len pre aplikáciu na neošetrený drevený povrch.
<b>Na pracovisku</b>	V prípade priemyselne vopred upravených drevených dielcov je potrebné na stavbe skontrolovať a ošetriť všetky rezné hrany, poškodenia a konce v súlade s predpísanou štruktúrou systému (ochrana proti prenikaniu vody).

**Impregnácia**

Po impregnácií produktom SunCare 900 sa nesmie vykonať žiadne priame medzibrúsenie. Vlastnosti ako štruktúra dreva, zložky dreva, pórovitosť a nasiakavosť ovplyvňujú vývoj ochrany lignínu a môžu viesť k čiastočnému zosvetleniu. Tieto faktory sú prirodzené a nie sú dôvodom na reklamáciu.

**Následná starostlivosť**

Suncare 900 nie je samostatný produkt. Musí byť chránený pred vlhkosťou. Vždy aplikujte aj vrchný náter WoodCare alebo PerlColor.

**Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť****Likvidácia a odpad**

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť vypúšťaná do kanalizácie a povrchových vôd bez vyčistenia. Pridaním 0,5 % koagulantu do znečistenej vody spôsobí vyzrážanie pevných látok. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.

**Kód odpadu**

08 01 12 / 08 01 15.

**Skladovanie**

6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, otestujte vlastnosti náteru skúšobnou vrstvou)

**Bezpečnostní pokyny**

Dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov a varovania uvedené na etiketách produktov. Zvyčajné ochranné opatrenia (pracovné odevy, ochranné okuliare) sa musia dodržiavať aj pri práci s výrobkami s nízkym obsahom škodlivých látok. Vyvarujte sa kontaminácii podzemnej alebo povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas a po spracovaní zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje žiadne dráždivé látky, ktoré by sa mohli uvoľňovať do atmosféry. Pri striekaní: zabráňte vdychovaniu pár alebo striekajúcej hmyly, používajte ochranu dýchacích ciest.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

**Predajňa**

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

**Odborné informácie**

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 02 2023