

SunCare JetMatt



Ochrana svetlého dreva pred UV žiarením, pre interiér

Dokonalosť pre svetlé drevo. Vysokokvalitná hydro-high-tech lazúra chrániaca pred slnečným žiarením na priemyselné a ručné nátery mäkkého dreva (profilové dosky, panely, vnútorné vybavenie a pod.) s preventívnou ochranou proti žltnutiu. SunCare JetMatt sa vyznačuje dobrou všeobecnou chemickou odolnosťou a účinne redukuje tmavnutie dreva bez zmeny jeho prirodzeného vzhľadu.

Je k dispozícii v nasledujúcich odtieňoch: Bezfarebný a 4 biele zosvetľujúce transparentné lazúry 100, 200, 300 a 400.

* Pre obzvlášť vysoké požiadavky na odolnosť sa odporúča prídanie 5-10% tužidla HH1010.

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	modifikované PU polyméry s prísadami na ochranu pred svetlom
Viskozita	25 – 30 sek. /DIN 4 mm
Hustota	1,00 – 1,15 kg/l
VOC	< 3 %
Odtieň	bezfarebný a 4 biele zosvetľujúce transparentné lazúry 100, 200, 300 a 400
Lesk	matný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)

Aplikačné údaje

Spotreba	cca 6 – 8 m ² /kg na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu)
Príprava podkladu	Podklad musí byť zbavený prachu, živice a ďalších nečistôt. Produkt ukazuje svoj účinok pri aplikácii na neošetrené drevené povrchy.
Aplikácia	neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním na veľké plochy sa odporúča nástrek
Pracovný postup	Na stropné plochy a interiérový dizajn všeobecne: 1-2 x SunCare JetMatt - bez medzihrúsenia Plochy vyžadujúce vyššiu odolnosť: odporúča sa prídanie 5-10 % tužidla HH1010. <i>Je dôležité zabezpečiť, aby sa SunCare JetMatt naniesol rovnomerne, pretože rôzne hrúbky spôsobia na dreve farebné rozdiely. Produkt je pripravený na použitie. Pred nanosením ho dôkladne premiešajte a skontrolujte odtieň.</i>
Schnutie	na dotyk po 2 – 3 hodinách pretierateľný po 4 – 6 hodinách
Čistenie	vodou, CLEAN-UP čističom alebo univerzálnym čističom Universal Cleaner SE
Drevo a drevené povrchy	drsnosť povrchu má vplyv na príľnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť
Obsah vlhkosti dreva	vlhkosť dreva by mala byť medzi 12 – 16 % a nesmie prekročiť hranicu 18 %

Povinnosti	V prípade priemyselne vopred ošetrovaných drevených prvkov je potrebné ich skontrolovať na mieste. Všetky rezné hrany, poškodenia a konce musia byť na stavbe ošetrené alebo aktualizované v súlade s predpísanou náterovou štruktúrou systému (ochrana proti vnikaniu vody).
Farba lazúry	spotreba produktu a prirodzená farba dreva má vplyv na výsledný farebný odtieň dreva.
Dodatočné informácie	SunCare Jetmatt môže byť potiahnutý s JetFinish SP12 alebo JetFinish leštiaci pre zvýšenie chemickej alebo mechanickej odolnosti.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

Likvidácia a odpad	znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť použitá do kanalizácie a povrchových vôd. Pridaním 0,5% koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.
Kód odpadu	08 01 12 / 08 01 15
Skladovanie	6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou)
Bezpečnostné pokyny	Dodržiujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Dokonca aj pri práci s produktami s nízkymi emisiami musia byť dodržiavané obvyklé ochranné opatrenia (pracovný odev, okuliare). Zabráňte únikom do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje dráždivé látky vypúšťané do ovzdušia. Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 03 2023