

Wood Care LL (long life)



WoodCare® LL je mimoriadne odolná hydrofóbná, transparentná UV ochrana dreva v exteriéri.

LL = Long Life v tomto prípade znamená predĺženú dobu schnutia. Dlhšia doba schnutia umožňuje natrieť aj väčšie plochy rovnomerne a bez flakov. Je vhodná na nové, ale aj už upravené drevo. Vysoko kvalitné UV absorbenty a transparentné pigmenty odolné voči UV žiareniu poskytujú veľmi dobrú ochranu pred slnečným žiarením a zabraňujú šediveniu dreva. WoodCare® LL znižuje tvorbu škvrn od vody a chráni vo vode rozpustné látky, ako sú spomalovače horenia a stabilizátory lignínu, pred vylúhovaním.

Produkt je obohatený o obnoviteľné prírodné oleje a vosky, ktoré mu poskytujú jedinečné vodoodpudivé (hydrofóbné) vlastnosti. Výsledný vzhľad je teplý a prirodzený.

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	hydrofóbné činidlá s UV ochranou
Viskozita	30 – 40 sek./DIN 4 mm
Hustota	1,00 – 1,005 kg/l
VOC	< 3 %
Odtieň	bezfarebné a transparentné odtiene, iné odtiene/farby na vyžiadanie
Lesk	neudaný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)
Výdatnosť	6 – 8 m ² /l (rezané drevo) a cca 9 – 11 m ² /l (hobľované drevo), vždy závisí od nasiakavosti podkladu

Aplikačné údaje

Príprava podkladu	podklad musí byť zbavený prachu a ďalších nečistôt.
Príklad pracovný postup	základ = 1 x SunCare® 900 konečná úprava = 2 x WoodCare® LL Konečnú úpravu možno nanášať až po úplnom vyschnutí základného náteru. Produkt je pripravený na použitie. Vždy dôkladne premiešajte a skontrolujte odtieň.
Aplikácia	štetcom, valčekom alebo striekaním (vždy nanášajte v smere vlákien dreva).
Schnutie	ideálne cez noc 12 – 24 hod. (20 °C/RV 65 %)
Čistenie	ihneď po použití vodou
Drevo a drevené povrchy	Drsnosť povrchu má vplyv na priľnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť. Vlhkosť dreva má byť v rozmedzí 12 – 16 %, nikdy nie viac ako 18 %. Povrch musí byť zbavený prachu, živice a iných nečistôt.
Povinnosti na pracovisku	V prípade priemyselne vopred ošetrených drevených prvkov je potrebné ich skontrolovať na mieste. Všetky rezné hrany, poškodenia a konce musia byť na stavbe ošetrené alebo aktualizované v súlade s predpísanou náterovou štruktúrou systému (ochrana proti vnikaniu vody). Odporúča sa aplikácia ďalšej vrstvy náteru priamo na stavbe.
Priehľadná povrchová úprava	Hrúbka vrstvy nanesej lazúry na podklad ovplyvňuje výsledný odtieň.

Starostlivosť a údržba

interval údržby pre svetlé/transparentné nátery je 2 – 3 roky. Na dôkladne očistený povrch naneste 1 – 2 x WoodCare LL. Interval údržby je výrazne ovplyvnený konštrukciou objektu/stavby, kvalitou dreva a expozíciou. Pravidelné kontroly a odstránenie menších povrchových poškodení sú súčasťou údržby.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť**Likvidácia a odpad**

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť použitá do kanalizácie a povrchových vôd. Pridanie 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu

08 01 12 / 08 01 15

Skladovanie

6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad 5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou)

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Dokonca aj pri práci s produktami s nízkymi emisiami musia byť dodržiavané obvyklé ochranné opatrenia (pracovný odev, okuliare). Zabráňte úniku do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje dráždivé látky vypúšťané do ovzdušia. Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 03 2023