

Wood Care® UV


Prémium transparentná UV ochrana dreva

Jedinečný vodu odpudzujúci UV ochranný náter na drevo v exteriéri.

Vysoká UV ochrana dreva v exteriéri. Vytvára vodoodpudivý povrch, ktorý fixuje ochrannú impregnáciu SunCare 900 a tak pomáha pomáha udržiavať prirodzený odtieň dreva bez žltnutia vplyvom UV žiarenia.

WoodCare® je dostupný v mnohých odtieňoch. Od prírodných farieb dreva až po polopriehľadné farby.

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	polyméry na vodnej báze s aktívnymi látkami (UV absorbéry)
Viskozita	30 – 40 sek./DIN 4 mm
Hustota	1,03 kg/l
VOC	< 3 %
Odtieň	UV- bezfarebný (na aplikáciu v krytých vonkajších priestorov) Farebný - rôzne odtiene
Lesk	polomatný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)
Výdatnosť	6 – 8 m ² /l (rezané drevo) a cca 9 –11 m ² /l (hobľované drevo), vždy závisí od nasiakavosti podkladu

Aplikačné údaje

Príprava podkladu	podklad musí byť zbavený prachu a ďalších nečistôt
Aplikácia	štetcom, valčekom alebo striekaním (vždy striekajte v smere vlákien dreva)
Príklad pracovného postupu	1 x SunCare® 900 (viditeľná strana) 1 x WoodCare® (zo všetkých strán) + min. 1 x WoodCare (povrchová úprava pohľadovej strany). Je potrebné dbať na to, aby sa SunCare® aj WoodCare® nanášali rovnomerne, pretože rozdiely v hrúbke vrstvy môžu viesť k lokálnym farebným rozdielom na dreve. Produkt je pripravený na použitie. Vždy dobre premiešajte a skontrolujte odtieň.
Schnutie	na dotyk 2 – 3 hod. pretierateľný 4 – 6 hod.
Čistenie	vodou, ihneď po použití
Drevo a drevené povrchy	Drsnosť povrchu má vplyv na priľnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť. Odporúčame obrúsenie brúsny papierom P80. Vlhkosť dreva má byť v rozmedzí 12 – 16 %, nikdy nie viac ako 18 %. Povrch musí byť zbavený prachu, živice a iných nečistôt.
Povinnosti na pracovisku	V prípade priemyselne vopred ošetrených drevených prvkov je potrebné ich skontrolovať na mieste. Všetky rezné hrany, poškodenia a konce musia byť na stavbe ošetrené alebo aktualizované v súlade s predpísanou náterovou štruktúrou systému (ochrana proti vnikaniu vody). Odporúča sa aplikácia ďalšej vrstvy náteru priamo na stavbe.

Priehľadná povrchová úprava

Hrúbka vrstvy naneseného systému a farba dreveného podkladu ovplyvňujú výsledný odtieň.

WoodCare UV bezfarebný je vhodný do chránených vonkajších priestorov a umožňuje, aby povrch dreva časom postupne zvetral/šedol s krásnou strieborno-sivou patinou. Na fasády vystavené poveternostným vplyvom by sa mal vždy použiť priehľadný (drevený) odtieň ako WoodCare® Lärche (smrekovec).

Následná starostlivosť a údržba

Intervaly údržby pre polopriehľadné nátery je 3 až 4 roky.

Príprava: hĺbkové čistenie, povrch musí byť čistý a neporušený.

Údržba: 1 x 2 Woodcare® Care Oil alebo Woodcare® LL.

Intervaly údržby sú silne ovplyvnené konštrukciou, detailmi, kvalitou dreva a expozíciou. Pravidelné kontroly a opravy menších povrchových chýb sú nevyhnutné pre správnu a efektívnu údržbu.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť**Likvidácia a odpad**

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť vyliatá do kanalizácie a povrchových vôd. Prídanie 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu

08 01 12 / 08 01 15

Skladovanie

6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad 5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou)

Bezpečnostné pokyny

Dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov a varovania uvedené na etiketách produktov. Zvyčajné ochranné opatrenia (pracovné odevy, ochranné okuliare) sa musia dodržiavať aj pri práci s výrobkami s nízkym obsahom škodlivých látok. Vyvarujte sa kontaminácii podzemnej alebo povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas a po spracovaní zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje žiadne dráždivé látky, ktoré by sa mohli uvoľňovať do atmosféry.

Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 03 2023