

FixColor®



Izolačný základ na drevo

FixColor® je izolačný náter na vodnej báze, ktorý účinne zabraňuje presakovaniu zložiek obsiahnutých v dreve pri bielych a svetlých povrchových úpravách. FixColor® znižuje zmenu farby spôsobenú týmito látkami a je vhodný na použitie v exteriéri a interiéri. Pri dube a iných druhoch dreva, ktoré obsahujú kyselinu trieslovú, sa FixColor® používa ako bariérový základný náter.

Böhme Fixcolor robí drevo odolným voči napadnutiu hubami a chráni pred hnilobou. Izolačný základný náter je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie a výborne funguje aj ako vrstva voči zafarbeniu spôsobenému nikotínom a dymom z ohňa.

FixColor 2K - pri obzvlášť vysokých požiadavkách na odolnosť, odporúčame pridať 5 - 10 % tužidla HH1010, najmä v exteriéri

FixColor® Colorless = Bezfarebný izolačný základný náter pre ďalšie povrchové úpravy.
FixColor® White = Biely izolačný základný náter, vhodný na biele a svetlé povrchy.

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	na vodnej báze, emulzia modifikovaných pojív
Viskozita	60 – 110 sek./DIN 4 mm
Hustota	1,01 – 1,20 kg/l
VOC	< 3 %
Odtieň	bezfarebný, biely
Lesk	neudaný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)
Výdatnosť	6 – 8 m ² /l (rezané drevo) a cca 9 – 11 m ² /l (hobľované drevo), vždy závisí od nasiakavosti podkladu

Aplikačné údaje

Príprava podkladu	podklad musí byť zbavený prachu a ďalších nečistôt.
Aplikácia	štetcom, valčekom alebo striekaním (vždy aplikujte v smere vlákien dreva).
Príklad pracovného postupu	<p>Odporúčaná aplikácia pre exteriér: 1 x Fix Color® bezfarebný/biely 2 x PerlColor® / Satin Color®</p> <p>Odporúčaná aplikácia pre interiér: 1 x FixColor® bezfarebný/biely 2 x JetFinish®</p> <p>Dôležité: neaplikujte mokré do mokrého s inými produktmi (možná zrážacia reakcia). Rezy, konce a mechanické poškodenia musia byť pred konečnou úpravou riadne ošetrené. Produkt je pripravený na použitie. Vždy dobre premiešajte a skontrolujte odtieň.</p>
Schnutie	na dotyk 4 – 6 hod. znova pretierateľný po 8 hod.
Čistenie	ihneď po použití vodou
Drevo a drevené povrchy	Drsnosť povrchu má vplyv na priľnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť. Vlhkosť dreva má byť v rozmedzí 12 – 16 %, nikdy nie viac ako 18 %. Povrch musí byť zbavený prachu, živice a iných nečistôt.

Povinnosti na pracovisku	V prípade priemyselne vopred ošetrovaných drevených prvkov je potrebné ich skontrolovať na mieste. Všetky rezné hrany, poškodenia a konce musia byť na stavbe ošetrované alebo aktualizované v súlade s predpísanou náterovou štruktúrou systému (ochrana proti vnikaniu vody). Odporúča sa aplikácia ďalšej vrstvy náteru priamo na stavbe.
Ďalšie informácie	FixColor® je možné použiť v interiéri aj exteriéri. Pri údržbe funguje FixColor® tiež veľmi dobre na škrvny od ohňa a nikotínu na minerálnych povrchoch.
Starostlivosť a údržba	Intervaly údržby sú silne ovplyvnené konštrukciou, detailmi, kvalitou dreva a expozíciou. Pravidelné kontroly a opravy menších povrchových chýb sú nevyhnutné pre správnu a efektívnu údržbu.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

Likvidácia a odpad	Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť vyliatá do kanalizácie a povrchových vôd. Prídanie 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.
Kód odpadu	08 01 12 / 08 01 15
Skladovanie	6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad 5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou).
Bezpečnostní pokyny	Dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov a varovania uvedené na etiketách produktov. Zvyčajné ochranné opatrenia (pracovné odevy, ochranné okuliare) sa musia dodržiavať aj pri práci s výrobkami s nízkym obsahom škodlivých látok. Vyvarujte sa kontaminácii podzemnej alebo povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas a po spracovaní zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje žiadne dráždivé látky, ktoré by sa mohli uvoľňovať do atmosféry. Pri striekaní: zabráňte vdychovaniu pár alebo striekajúcej hmly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 01 2024