

TECHNICKÝ LIST

ECOSTAR LINE COLORS



ECOSTAR LINE COLORS je pigmentovaná jednozložková polyuretánová farba na vodnej báze na značenie čiar na drevených športových podlahách. Je možné ju použiť aj na oynačenie hraníc a zón hracieho poľa. FARBY ECOSTAR LINE majú vysokú kryciu schopnosť a pred pretieraním nie je potrebné brúsenie. Farby ECOSTAR LINE COLORS sú k dispozícii v niekoľkých jasných farbách, ktoré je možné navzájom miešať. Náter je odporúčaný a certifikovaný Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA).

Fyzikálne a technické parametre

Zmiešavací pomer	jednozložkový
Vzhľad	kvapalina
Odtieň	RAL farby a NCS na požiadanie
Výdatnosť	80 – 100 g/m ²
Chemické a fyzikálne vlastnosti	vynikajúce
Natieranie	vynikajúce
Balenie	1 kg

Aplikačné údaje

Riedenie	neriedi sa
Teplota pri aplikácii	10 °C ÷ 25 °C
Aplikácia	10 mm teflónový valček
Bezprašný	20 – 30 minút (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Suchý na dotyk	1 – 2 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Brúsenie	12 – 24 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Prelakovanie bez brúsenia	4 – 5 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Čistenie nástrojov	DILUENTE DNH 40

Pracovný postup

Použitie Pred použitím dobre pretrepte.

Produkty ECOSTAR LINE COLORS nanášajte na povrchy predtým ošetrené produktami z radu SPORT LINE (postupujte podľa technického listu ECOSTAR 2K SPORT). Čiary a línie musia byť označené páskou. Venujte dostatočnú pozornosť pri aplikácii značiacej pásky, aby sa následne pri aplikácii produkt nedostal pod ňu. Farby ECOSTAR LINE nanášajte na podlahy predtým lakované a prebrúsené brúsnym papierom P220. Vždy si skontrolujte príľnavosť medzivrstvy.

Pre lepšiu a jednotnejšiu aplikáciu odporúčame teflónové valčeky s krátkym vlasom.

Poznámka

Možné chyby a nedostatky, ako je slabá krycia schopnosť počas aplikácie a pod. sú spôsobené nevhodne zvoleným prac. náradím. Dávajte pozor na hromadenie náterov a dbajte, aby sa jednotlivé mokré vrstvy prekrývali bez prerušenia.

Aplikujte 1, 2 alebo 3 nátery ECOSTAR LINE COLORS (kým nedosiahnete požadované pokrytie), avšak počkajte 4 - 5 hod. medzi prvou a druhou vrstvou bez obrúsenia. Pred nanosením tretej vrstvy obrúste brusivom so zrnitosťou s P320.

Po nanosení produktu odstráňte značiacu pásku. Po úplnom uschnutí posledného náteru ECOSTAR LINE COLORS povrch jemne obrúste brusivom so zrnitosťou s P320 a potom naneste ECOSTAR 2K SPORT (postupujte podľa príslušného technického listu).

Farby ECOSTAR LINE by sa nemali nikdy používať ako konečná úprava drevených podláh. Niektoré značkovacie pásy sa môžu vplyvom produktu poškodiť. Značkovacie pásy by mali mať čo najnižšiu lepiivosť a mali by byť prilepené na podlahe čo najkratší čas.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné upozornenia Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Skladovanie 12 mesiacov (v originálnom uzatvorenom obale pri teplote 10 °C - 25 °C)

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácií od výrobcu. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pi: 8:00 - 16:30
So: 8:00 - 12:00 (apr. - okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované apríla 2023