

TECHNICKÝ LIST

ECOSTARTER

ECOSTARTER je jednozložkový, akrylový, vodou riediteľný, základný náter. Je vhodný na lakovanie drevených podláh. ECOSTARTER má vynikajúce chemické a fyzikálne vlastnosti, je priehľadný, ľahko brúsiteľný, s primeraným obsahom pevných látok.

Fyzikálne a technické parametre

Zmiešavací pomer	jednozložkový
Výdatnosť	70 – 100 g/m ²
Oxidácia dreva	nízka
Plniaca schopnosť	dobrá
Balenie	5 l – 25 l

Aplikačné údaje

Riedenie	DILUENTE DR H2O
Teplota pri aplikácii	+10 °C ÷ +25 °C
Aplikácia	8 mm valček z mikrovlnáka / štetec / striekanie
Bezprašný	20 minút (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Suchý na dotyk	30 minút (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Brúsenie	12 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Prelakovanie bez brúsenia	1 – 3 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Čistenie nástrojov	DILUENTE DNH 40 (ihneď po použití)

Pracovný postup

Použitie	Pred použitím dobre pretrepte. Pred aplikovaním produktu ECOSTARTER povrchy prebrúste brúsny papierom so zrnitosťou P120/150 a dôkladne povrch povysávajte. Ďalšiu vrstvu ECOSTARTERu je možné nanášať po 2 hodinách od prvej aplikácie (bez obrúsenia) alebo po 12/24 hodinách (pred obrúsením s papierovou zrnitosťou P280/320). Následné lakovanie – po predchádzajúcom prebrúsení – musí byť vykonané pomocou ECOSTAR, ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K alebo ECOTRAFFIK 2K (pozri technické listy).
Poznámka	Ak lakujete drevo s obsahom trieslovín, je vhodné vykonať predbežnú skúšku.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnosť	Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.
Skladovanie	12 mesiacov (v originálnom uzatvorenom obale pri teplote 10 °C – 25 °C)

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácií od výrobcu. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované apríla 2023