

Herbol Bläueschutzgrund LH

Herbol Bläueschutzgrund LH* je rýchloschnúci impregnačný prípravok na ochranu dreva, na surové listnaté a lebo ihličnaté drevo v exteriéri (bez kontaktu so zeminou podľa EN3 35- 1). Nesmie sa používať v interiéri a na drevo, ktoré je v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Upozornenie: okná a dvere – taktiež ich vnútorné časti – sa nepovažujú za vnútorné prostredie. Konzervačné látky na drevo obsahujú biocídne účinné látky, ktoré chránia drevo pred škodcami. Môžu sa používať iba v súlade s návodom na použitie a iba v schválených oblastiach použitia. Nepoužívajte na drevo, ktoré je v priamom kontakte s potravinami alebo krmivami. Tento prípravok a drevo ním ošetrené sa nesmie dostať do vodných tokov. Nepoužívajte na nátery včelích úľov. Produkt je určený na málo trvanlivé drevo a drevo obsahujúce viac než 5% sukov (trieda trvanlivosti 4 a 5 podľa EN 350-2). Číslo autorizácie: SK18-MRS-011-01-004.

Technické parametre

Hustota	cca 0,92 kg/l
Pojivo	zmes špeciálnych alkydových živíc
Obsahuje	Účinná látka: 7,0 g/kg; 3-jódprop-2-nyl-butylkarbamát (IPBC) CAS: 55406-53-6 Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si dôkladne prečítajte etiketu.
Farebný odtieň	bezfarebný
Stupeň lesku	matný
Balenie	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Skladovateľnosť	v dobre uzatvorenom originálnom balení v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom, max. do teploty +30 °C.
Min. trvanlivosť	uvedená na obale

Aplikačné údaje

Nepoužívať v obytných vnútorných priestoroch!

Spôsob nanášania	štetcom
Teplota pri nanášaní	min. +10 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Spotreba	cca 160 – 200 ml/m ² na jeden náter; (146 – 183 g/cm ³)
Doba schnutia	(pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu) suchý proti prachu cca po 2 hod., nelepivý cca po 8 hod., pretierateľný cca po 12 hod., vodouriediteľným produktom pretierateľný po 24 hod.
Čistenie nástrojov	riedidlom, ihneď po použití, Herbol Kunstharz Verdünnung V40*



Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Pracovný postup

Upozornenia

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Materiál pred použitím premiešajte.

Herbol Bläueschutzgrund LH* musí byť v priebehu 4 dní pretrený vhodným krycím alebo lazúrovacím náterom*. Vhodnosť náteru musí byť odbornou posúdená podľa konkrétnych podmienok na objekte.

Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opaľovaní, môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, ako napr. masť, vosk, politúra. Pri rekonštrukcii starých náterov vyskúšajte skúšobný náter na overenie vhodnosti nového povlaku.

Príprava podkladu

Podklad očistiť, hlavne od korózie, skriedovatených vrstiev. Odstráňte staré neúnosné nátery a obrúste nerovnosti. Vyskúšajte vhodnosť a odolnosť starých vrstiev skúšobným vzorom. Poškodené miesta vyspravte. Medzi jednotlivými nátermi vykonajte jemné prebrúsenie.

Základný náter

Objemovo nestále drevo a drevovláknité materiály vo vonkajšom prostredí

Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach, v hĺbke min. 5 mm, nesmie presiahnuť 18%. Drevo zbrúsiť, živicu a lepivé masťné plochy vyčistiť a nechať dôkladne vyvetrať. Pre vonkajšie prostredie sa odporúčajú drevené materiály skupiny 3. Tieto materiály sú opísané a klasifikované podľa DIN EN 13986. Náter neaplikujte, pokiaľ neprebehla skúška v porovnateľných podmienkach (druh dreva, konštrukcia, klimatické podmienky). Trvanlivosť plánovaného náteru závisí od druhu a kvality dreva (drevotriekových dosiek). Ak je kvalita materiálu a konštrukcia nevhodná, nie je možné pri priamom vplyve klimatických podmienok ochranný náter vykonať. Platí to aj pre materiály vystavené vysokej vlhkosti, napr. strešné podhlady. Vlhkosť môže viesť k vytváraniu škvrn a prasklín. Obklad bez prasklín je základným predpokladom bezchybného náteru.

Drevené prvky z borovice, brezy a buku sú zvyčajne vďaka svojej nízkej životnosti vo vonkajšom prostredí nevhodné. Nedostatočný náter na všetkých miestach, predovšetkým na hranách môže spôsobiť ďalšie škody materiálu.

Základný náter: 1 – 3 nátery Herbol-Bläueschutzgrund LH*

Objemovo stále drevo a drevovláknité materiály vo vonkajšom prostredí

Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach, v hĺbke min. 5 mm, nesmie presiahnuť 13%. Drevo zbrúsiť, živicu a lepivé masťné plochy vyčistiť a nechať dôkladne vyvetrať. Pre vonkajšie prostredie sa odporúčajú drevené materiály skupiny 3. Tieto materiály sú opísané a klasifikované podľa DIN EN 13986. Náter neaplikujte, pokiaľ neprebehla skúška v porovnateľných podmienkach (druh dreva, konštrukcia, klimatické podmienky). Trvanlivosť plánovaného náteru závisí od druhu a kvality dreva (drevotriekových dosiek). Ak je kvalita materiálu a konštrukcia nevhodná, nie je možné pri priamom vplyve klimatických podmienok ochranný náter vykonať. Platí to aj pre materiály vystavené vysokej vlhkosti, napr. strešné podhlady. Vlhkosť môže viesť k vytváraniu škvrn a prasklín. Obklad bez prasklín je základným predpokladom bezchybného náteru.

Drevené prvky z borovice, brezy a buku sú zvyčajne vďaka svojej nízkej životnosti vo vonkajšom prostredí nevhodné. Nedostatočný náter na všetkých miestach, predovšetkým na hranách môže spôsobiť ďalšie škody materiálu.

Základný náter: 1 – 3 nátery Herbol Bläueschutzgrund LH*

Pracovný postup (pokračovanie)

Následné nátery

Na podklady vybavené základným náterom, na dobre udržiavané staré nátery je možné podľa požiadaviek použiť vhodné laky* alebo lazúry HERBOL* (napr. Herbol Venti 3 Plus Satin* alebo Herbol Offenporig Pro Decor*). Jednotlivé postupy nájdete v príslušných technických listoch.

***Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.**



RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované septembra 2022