

Herbol Silikat Grundierfarbe Quartz



Herbol Silikat Grundierfarbe Quartz* je bielo pigmentovaný medzináter, určený pre prekryvanie disperzných náterov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí vrchnými silikátovými farbami (s výnimkou elastických systémov). Vo vnútornom prostredí sa používa na sadrové omietky (P IV a P V) a SDK dosky. Je veľmi priedušný pre vodnú paru. Vo verzii Quartz je plnený kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,5 mm.

Technické parametre

Hustota	cca 1,59 kg/l
Základné pojivo	disperzia styrén – akrylátu, oxid titaničitý, silikáty,
Farebný odtieň	biely, tónovateľný
Stupeň lesku	matný
Balenie	12,5 l
Skladovateľnosť	cca 1 rok, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom
Hodnota VOC	(Kat. A/g): 30 g/l; v tomto výrobku je obsah VOC max. 1 g/l

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania	štetcom, valčekom
Teplota pri nanášaní	min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Spotreba	120 – 300 ml/m ² na jeden náter
Doba schnutia	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 6 hodinách
Riedenie	vodou
Čistenie náradia	ihneď po použití – vodou

Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.



Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku farebného odtieňa na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom.

Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opalovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte.

Základný náter

Matné disperzné a silikónové nátery a umelé omietky (s výnimkou elastických systémov na vlasové trhliny)

Na použiteľné, pevne držiace podklady jeden základný náter Herbol Silikat Grundierfarbe* riedený vodou max. do 5%, resp. Herbol Grundierfarbe Quartz* riedený Herbol Silikat Fixativ* do max. 3%.

Vo vnútornom prostredí – pevné, slabo a rovnomerne savé omietky (P Ic, P II, P III), betónové, pieskovcové, minerálne staré nátery, matné umelé disperzné nátery a štruktúrované tapety
Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmienok nechajte vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne.

Vápenné omietky a ľahké minerálne omietky nechajte vyzrieť minimálne 4 týždne.

Murivo musí byť zbavené cudzích prímiesí. Medzery v murive nesmú mať trhliny, musia byť suché, pevné, bez soli a výkvetov. Náter sa môže uskutočniť najskôr až za 3 mesiace po vymurovaní.

Základný náter pomocou Herbol Silikat Innenfarbe* riedený max. 5% vodou.

Alternatíva: pri silno alebo rozdielne savých podkladoch pomocný náter 1 x náter Herbol Silikat Grundierfarbe* riedený cca 5% vodou.

Sadrové omietky (P IV a P V)

Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* podľa savosti podkladu riedený max. 50% vodou.

Sadrokartónové dosky

Základný náter pomocou Herbol Tiefgrund Aqua*, riedený podľa savosti podkladu max. 50% vody. Na jemných, brúsených a pretmelených miestach musí byť penetrácia prevedená dôkladne a intenzívne.

Zachovalé staré nátery (lesklé, nesavé), vnútorné umelé disperzné nátery a tapety zo skleneného vlákna so starými nátermi

Podklad odmastiť, základný náter pomocou Herbol Silikat Grundierfarbe*, riedený max. 5% vody, resp. Herbol Silikat Grundierfarbe Quartz* riedený s max. 3% Herbol Silikat Fixativ*.

Medzináter a konečný náter pre všetky hore uvedené podklady

1 – 2 x medzináter Herbol Silikat Fassadenfarbe* alebo Herbol Silikat Innenfarbe*, resp. Herbol Silikat Fassadenfarbe TQ* alebo Herbol Silikat Innenfarbe TQ*.

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované septembra 2022