

Koopmans HYDRANT YACHTLAK



Lak s vysokou odolnosťou pre ochranu dreva v obťažných poveternostných podmienkach. Hydrant Yachtlak je moderný lak na ochranu dreva v exteriéri, chráni drevo, ktoré je vystavené stálemu kontaktu s vodou. Je možné ho používať na nové drevo, aj na renováciu. Vytvára trvanlivú vrstvu a vode odolný povrch (na sladkú aj slanú vodu). Účinne chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi.

Výhody

- vysoký lesk
- dlhodobá ochrana
- jednoduchá aplikácia
- vysoká odolnosť voči trvalému kontaktu s vodou

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	bezfarebný s UV filtrom
Lesk	lesklý
Zloženie	alkydová živica, uretánovo – alkydová živica
Špecifická hustota	0,94 kg/l pri 20 °C
Obsah pevných látok	cca 52 % obj.
Balenie	0,75 l; 2,5 l

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček, striekacia pištoľ
Schnutie	24 hod.
Výdatnosť	15 – 25 m ² /l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)
Riedenie	riedidlo do 5 %
Povrchy	drevo v exteriéri
Aplikačné podmienky	teplota nad +10 °C a relatívna vlhkosť do 85 %
Čistenie nástrojov	riedidlo

Pracovný postup

Príprava povrchu	Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý, bez nečistôt, mastnoty a pod. Max. vlhkosť nesmie prekročiť 18 %. Zašednuté drevo očistíte vhodným prípravkom (napr. Houtcleaner), ktorý odstráni lišajníky, mach a iné nečistoty.
Odporúčaný pracovný postup	Naneste prvú vrstvu produktu, ak je nutné použite riedenie do 5 %. Ak je vrstva úplne suchá, prebrúste brúsny papierom s P200 – P240. Na takto pripravený povrch naneste druhú vrstvu. Aplikujte pri teplote 15 až 20 °C. Medzi vrstvami je doba schnutia 24 hod.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia



POZOR

Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčiť. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. V prípade požiaru: na hasenie použite hasiacu penu, oxid uhličitý. Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Odporúčania pre likvidáciu: v súlade s platnými predpismi.

Ekológia – odpady: zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2022