

Koopmans IMPRA



Farebný impregnačný lak na báze alkydovej živice a prírodných olejov. Ideálny na impregnáciu záhradného nábytku (ploty, pergoly, altánky a pod.), chráni záhradný nábytok a drevené fasádne prvky. Drevo v exteriéri chráni pred poveternostnými vplyvmi a vytvára vynikajúci vode odolný povrch. Modifikované alkydové živice trvale chránia drevo, poskytujú ochranu až 6 rokov. Nádherne zvyrazňujú prirodzenú štruktúru dreva. Produkt je možné použiť na tlakovo impregnované povrchy.

Výhody

- dlhodobá ochrana
- intenzívna impregnácia
- jednoduchá aplikácia
- šetrný k životnému prostrediu
- odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam
- zvyrazňuje prirodzenú krásu dreva

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	bezfarebný s UV filtrom, 11 transparentných odtieňov, svetlo sivý, tmavo sivý, čierny, biely, zelený
Lesk	pololesklý
Zloženie	modifikovaná alkydová živica
Obsah pevných látok	22 % obj.
Špecifická hustota	0,92 kg/l pri 20 °C
Balenie	2,5 l

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček, aplikácia ponorom
Schnutie	12 – 24 hod.
Výdatnosť	10 – 15 m ² /l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)
Riedenie	pripravený na použitie, neriediť
Povrchy	drevo v exteriéri
Aplikačné podmienky	teplota nad +10 °C a relatívna vlhkosť do 85 %
Čistenie nástrojov	nitroriedidlo

Pracovný postup

Príprava povrchu Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý, bez nečistôt, mastnoty a pod. Max. vlhkosť nesmie prekročiť 18 %. Zašednuté drevo očistite vhodným prípravkom (napr. Houtcleaner), ktorý odstráni lišajníky, mach a iné nečistoty.

Odporúčaný pracovný postup Surový povrch dreva určený na náter musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty. Pred spracovaním produkt dobre premiešajte a skontrolujte jeho odtieň. Povrch tlakovo impregnovaného dreva je nutné prebrúsiť. Impregnované drevo ošetríte dvomi vrstvami produktu Impra. Drevo nekonzervované, surové, ošetríte dvoma alebo tromi vrstvami Impra v závislosti od nasiakavosti.

Drevo už impregnované výrobkom Imprá, ktoré potrebuje rekonštrukciu, je možné po očistení obnoviť do optimálneho stavu nanosením jednej vrstvy výrobku Imprá. Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Výrobok je ideálny pre impregnáciu ponorom. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je potrebné nechať schnúť po dobu 12 – 24 hod.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia



NEBEZPEČENSTVO

Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Zozbierajte uniknutý produkt. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. V prípade požiaru: na hasenie použite hasiacu penu, oxid uhličitý. Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade. Uchovávať uzamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi /regionálnymi/národnými predpismi. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Likvidácia

Odporúčania pre likvidáciu: v súlade s platnými predpismi.

Ekológia – odpady: zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Kód európskeho katalógu odpadov 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené 08 01 11.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované máj 2022