



Dvojzložkový prírodný olej je určený na všetky drevené povrchy v interiéri, ako drevené podlahy, drevené obklady, drevený stôl, stoličky, kuchynské lavice a nábytok a hračky.

Vlastnosti produktu:

- jednovrstvová ochrana,
- nevytvára povrchový film,
- zvýrazňuje prírodnú krásu dreva,
- vysoká odolnosť proti oderu a poškrabaniu,
- nevytvára viditeľné začiatky alebo stopy prekryvania náteru
- vodoodpudivý,
- šetrný k životnému prostrediu (bez VOC).

Technické parametre

Oblasť použitia	len pre použitie v interiéri
Lesk	prírodný vzhľad
Zloženie	na báze prírodného oleja
Obsah sušiny (hmotnostne)	80 %
Viskozita (DIN4, 20 °C)	35 ± 2
Hustota (g/cm ³)	0,94 ± 0,02
VOC (g/l)	0
Aplikácia	štetcom, handričkou, leštiacim strojom
Aplikačná teplota	15 až 25 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 65 %
Počet náterov	1 vrstva
Výdatnosť (m ² /l)	30 m ² (v závislosti od druhu, savosti dreva a spôsobu aplikácie)
Schnutie (20 °C/40 – 65% RV)	na dotyk 15 min. suchý 24 hod. úplne uschnutý 7 dní
Riedenie	pripravený na použitie, riedenie neodporúčame
Skladovateľnosť	1 rok v neotvorenom obale pri teplote od 5 °C do 35 °C
Balenie	250 ml (+50 ml tužidlo); 0,75 l (+0,15 l tužidlo) a 2,5 l (+0,5 l tužidla)
Základné farebné odtiene	bezfarebný

Certifikáty

EN 71-3	Osvedčenie o bezpečnosti hračiek.
EN 12720:2014	Osvedčenie o odolnosti voči chemickým činidlám (trieda A, B, C a D).
EN 12722:2014	Odolnosť povrchu proti pôsobeniu suchého tepla.

Aplikačné údaje

Príprava povrchu

Drevo určené na ošetrovanie musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsny papierom P100 – P150. Chyby brúsenia sú u olejovaných povrchov obzvlášť zreteľné. Odstráňte z povrchu všetky nečistoty, masť a drevný prach. Pred použitím produktu nepoužívajte výrobky, ako je nitrocelulóza, polyuretánové plniče alebo základný náter.

Ako plnič vymiešajte drevný prach s produktom a vyplňte všetky medzery a škáry. Po vyschnutí prebytočný produkt odstráňte brúsením.

Neošetrené drevené povrchy

Povrch obrúste do požadovaného vzhľadu, odporúčame P80 – P120 pre prírodný vzhľad a P180 – P220 pre hladší (jemnejší) vzhľad. Vytvorený prach z povrchu dôkladne vysajte. Ďalej z povrchu odstráňte zvyškový prach navlhčenou handrou.

Olejované drevené povrchy

Odstráňte prach a nečistoty z povrchu navlhčenou tkaninou.

Staré nenatreté drevené povrchy

Zvetraný povrch očistite podľa požadovaného vzhľadu, odporúčame obrúsiť s P80 – P120 pre prírodný vzhľad a P180 – P220 pre hladší (jemnejší) povrch. Vytvorený prach z povrchu dôkladne vysajte. Následne z povrchu odstráňte zvyškový prach navlhčenou handrou.

Lakované drevené podlahy

Produkt neaplikujte priamo na lakované podklady. Starý lak z parkiet úplne odstráňte strojom, prípadne ručne. Odstráňte všetky nečistoty, masť a drevný prach a staré zvyšky laku z povrchu. Povrch obrúste do požadovaného vzhľadu, odporúčame obrúsiť s P80 – P120 pre prírodný vzhľad a P180 – P220 pre hladší povrch. Vytvorený prach z povrchu dôkladne vysajte. Následne z povrchu odstráňte zvyškový prach navlhčenou handrou.

Aplikácia

Produkt sa používa ako dvojzložkový spolu s tužidlom. Použitá nádoba na tuženie by mala byť suchá a čistá. Tužidlo zmiešajte s produktom v pomere 5 : 1 (olej : tužidlo) a dôkladne premiešajte a skontrolujte jeho homogenitu. V priebehu aplikácie produkt občas premiešajte.

Natužená zmes by mala byť aplikovaná do 4 – 6 hod.

Pri práci dôkladne vetrajte.

Ručná aplikácia

Odporúčame náter naniesť najprv na podlahu po okrajoch miestnosti, následne postupovať so spracovaním v úsekoch po cca 5 m², aby ste stihli zmes zapracovať do povrchu. Nanášajte v 1 vrstve štetcom alebo handričkou cca na plochu 5 m² a nechajte 15 min. pôsobiť. Prebytočný olej odstráňte handričkou do 15 min. od aplikácie, až kým bude povrch suchý. Takto postupujte na ďalšiu plochu podlahy. Náter aplikujte v smere vlákien dreva, aby sa dosiahol homogénny vzhľad.

Strojová aplikácia

Odporúčame náter naniesť najprv na podlahu po okrajoch miestnosti, následne postupovať so spracovaním v úsekoch, aby ste stihli zmes zapracovať do povrchu. Použite stroj s červenejším padom pre nanosenie produktu na podklad. Aplikujte v úsekoch 5 – 10 m². Nechajte pôsobiť 15 min. Prebytočný olej po 15 min. dôkladne odstráňte bielym padom, dokiaľ nie je povrch suchý. Aplikujte v smere vlákien dreva, aby ste získali homogénny vzhľad. Ošetrený povrch je pochôdzny a úplne uschnutý po 24 hod.

Čistenie náradia

použité náradie po aplikácii očistite mydlom a veľkým množstvom vody.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite.

Dodatočné inštrukcie

- olej neaplikujte na povrch, na ktorom je pôvodný lak, farba (nitro, polyuretánové nátery alebo iné základné nátery) – tie musia byť najprv odstránené;
- ak produkt nepoužívate, majte ho dobre uzatvorený; (možnosť „kožovatenia“ produktu vplyvom vzdušnej oxidácie);
- obsah vlhkosti dreva by mal byť nižší ako 12 %;
- počas aplikácie a po aplikácii by malo byť priestor vetraný, aby sa podporilo schnutie;
- produkt by sa nemal nanášať, ak je teplota podkladu pod 10 °C;
- podlahu ošetrenú produktom, by ste nemali čistiť prostriedkom obsahujúcim amoniak;
- na natretú podlahu môžete vstúpiť po 24 hod. Pred uložením koberca počkajte 7 dní;
- nepremiestňujte produkt do iných nádob na uskladnenie. Prázdne obaly nepoužívajte na iné účely. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Po použití si dôkladne umyte ruky.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

- Bezpečnostné upozornenia** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Likvidácia obalov a odpadov Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatívou.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované júna 2021