

INTERIÉR/EXTERIÉR



Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV žiarenia.

Tíkový olej je vhodný na všetky typy drevín, mäkké, tvrdé i špeciálne druhy dreva, ako je napr. tík a agát. Je to vynikajúca ochrana pre záhradný nábytok, altánky, pergoly, fasády. Ochraňuje drevo proti vode a vplyvu počasia. Zanecháva pekný, príjemne matný povrch, ktorý zároveň zvýrazňuje štruktúru dreva.

Technické parametre

Zloženie	zmes modifikovaného tungového a ľanového oleja a rozpúšťadla		
Obsah sušiny	60 %		
Výdatnosť	1 liter na cca 10 – 20 m ² (v závislosti od druhu a savosti dreva)		
Aplikačná teplota	20 – 25 °C (nenatierať pod 5 °C, klesajúca teplota predlžuje čas schnutia a zhoršuje rozotierateľnosť)		
Skladovateľnosť	2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť		
Balenie (v litroch)	0,9; 2,5; 5, 10		
Základné farebné odtiene	2000 bezfarebný	2107 čerešňa	2115 perleťový šedý tmavý
	2100 biely	2108 gaštan	2118 jedľová zeleň
	2101 borovica	2109 tík	
	2102 svetlý dub	2110 orech	
	2103 dub rustikálny	2111 mahagón	
	2104 pínia	2112 palisander	
	2105 jelša	2113 vidiecky šedý	
	2106 vlašský orech	2114 antracitový šedý	

Aplikačné údaje

Príprava povrchu	Drevo určené na ošetrovanie musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsny papierom P100 – P120.
Aplikácia	Tíkový olej nanášajte pomocou štetca, valčeka alebo handričky. Nanášajte len také množstvo oleja, ktoré dokáže vsiaknuť do povrchu bez vytvorenia mohutnej olejovej vrstvy. Prebytočný olej odstráňte ešte pred uschnutím (asi po 15 min) suchou handričkou.
Počet vrstiev	Náter podľa potreby zopakujte. Na nové drevo aplikujte 2x v tenkých vrstvách. Obzvlášť dôkladne napustite okraje – priečne rezy drevených profilov. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.
Doba schnutia	cca 12 – 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)
Údržba/čistenie	odporúčame pravidelnú údržbu 1 x za 2 roky
Kompatibilita	môžete použiť na olejované povrchy

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď po použití namočte do nádoby s vodou.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia obalov a odpadov Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované mar 2022