

## TUNGOVÝ (ORECHOVÝ) OLEJ

### EXTERIÉR



Tiež nazývaný čínsky drewný orechový olej je prírodný olej vylisovaný z orechov tungového stromu a je dodávaný v zmesi s nearomatickým rozpúšťadlom.

Tungový olej je vhodný na všetky typy drevnín vrátane bambusu a iné exotické dreveniny (teak, akácia, mahagón...). Ideálny na zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, pergoly, okná. Poskytuje výbornú ochranu proti vode a oderu predovšetkým v exteriéri. Drevo spevní a zanechá pekný, príjemne matný elastický povrch, ktorý zároveň zvýrazní štruktúru dreva. Na pocit je mäkký, ale nelepivý, pružný. Chráni drevo pred zosychaním, tvorbou prasklín a umožňuje drevu dýchať. V porovnaní s inými olejmi v exteriéri, povrchy napustené Tungovým olejom sú odolnejšie, viac odolávajú žltnutiu, vode a plesniam.

### Technické parametre

|                                 |  |                       |                           |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| <b>Zloženie</b>                 | zmes tungového oleja a rozpúšťadla   |                       |                           |
| <b>Obsah sušiny</b>             | 75 %   |                       |                           |
| <b>Výdatnosť</b>                | 1 liter na cca 15 – 30 m <sup>2</sup> (v závislosti od druhu a savosti dreva)  |                       |                           |
| <b>Aplikačná teplota</b>        | 20 – 25 °C (nenatierať pod 5 °C, klesajúca teplota predlžuje čas schnutia a zhoršuje rozotierateľnosť)   |                       |                           |
| <b>Skladovateľnosť</b>          | 2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť |                       |                           |
| <b>Balenie (v litroch)</b>      | 0,9; 2,5; 5, 10  |                       |                           |
| <b>Základné farebné odtiene</b> | 1000 bezfarebný  | 1107 čerešňa          | 1115 perleťový šedý tmavý |
|                                 | 1100 biely   | 1108 gaštan           | 1118 jedľová zeleň        |
|                                 | 1101 borovica  | 1109 tík              |                           |
|                                 | 1102 svetlý dub  | 1110 orech            |                           |
|                                 | 1103 dub rustikálny  | 1111 mahagón          |                           |
|                                 | 1104 pínia   | 1112 palisander       |                           |
|                                 | 1105 jelša   | 1113 vidiecky šedý    |                           |
|                                 | 1106 vlašský orech   | 1114 antracitový šedý |                           |

### Aplikačné údaje

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Príprava povrchu</b> | Drevo určené na ošetrovanie musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsny papierom P100 – P120.  |
| <b>Aplikácia</b>        | Tungový olej nanášajte tenko pomocou štetca. Nanášajte len také množstvo oleja, ktoré dokáže vsiaknuť do povrchu bez vytvorenia mohutnej olejovej vrstvy. Lesklé škvrny na hrčiach (sukoch) a prebytočný olej odstráňte ešte pred uschnutím (asi po 15 min) suchou handričkou. |
| <b>Počet vrstiev</b>    | Náter podľa potreby viackrát zopakujte. Na nové drevo aplikujte 2x v tenkých vrstvách. Obzvlášť dôkladne napustite okraje – priečne rezy drevených profilov. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.  |
| <b>Doba schnutia</b>    | 24 – 48 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia a savosti dreva)   |
| <b>Údržba</b>           | odporúčame pravidelnú údržbu 1 x za 2 roky   |
| <b>Kompatibilita</b>    | Tungový olej je možné použiť na moridlo, tmel na drevo, plnič pórov  |

## Čistenie

Povrchy s úpravou Naturalis sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstráňte metlou a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po vyschnutí podľa potreby naneste vrstvu oleja Naturalis Oils.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

**Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď po použití namočte do nádoby s vodou.**

## Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

---

Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.

## Likvidácia obalov a odpadov

Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

# RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00

### Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500  
produkty@renojava.sk

[www.naturalisoils.sk](http://www.naturalisoils.sk)

aktualizované mar 2022