



# OLEJ NA KUCHYNSKÉ DREVENÉ KRÁJACIE DOSKY



Bezfarebná kombinácia olejov a voskov na ošetrovanie drevených krájacích dosiek v kuchyni.

Vytvára mikroporézny povrch, ktorý nepraská, neodlupuje sa, netvorí šupinky ani pluzgieriky.

Ošetrovaný povrch je odolný voči vínu, pivu, kole, káve, čaju, ovocným šťavám, mlieku a vode v súlade s požiadavkami normy DIN 68861 - 1 A, nezanecháva stopy po vode.

Po zaschnutí je náter neškodný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči potu a slinám podľa normy DIN 53160). Osmo Olej na kuchynské drevené krájacie dosky je bezpečný pri styku s potravinami v súlade s normou EN 1186 časť 5/14.

## FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

### OBLASTI POUŽITIA

Ideálny na ošetrovanie kuchynských drevených dosiek na krájanie.

### OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov (snečnicový, sójový a bodliakový olej) a voskov, parafínov, sikatív (sušidiel) bez obsahu olova a látok, zaisťujúcich vodoodpudivosť. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

### FAREBNÝ ODTIEŇ

3099 bezfarebný, matný

### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

**Hustota** 0,92 – 0,97 g/cm<sup>3</sup>

**Viskozita** 50 – 70 s, DIN EN ISO 2431/4 mm, tixotropný

**Zápach** slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu

**Bod vzplanutia** > 60 °C (podľa DIN EN ISO 2719)

**Balenie:** 0,5 l

**Výdatnosť:** 1 l pri 1 nátere na cca 24 m<sup>2</sup>, v závislosti od stavu povrchu dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

**Obsah VOC:** Produkt nepodlieha VOC klasifikácii.

**Skladovanie:** 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

## APLIKAČNÉ ÚDAJE

### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Olej na kuchynské drevené krájacie dosky je pripravený ihneď na použitie, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré mikroporézne nátery (s otvorenými pórami) dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte Osmo reparačnou pastou na drevo. Pri brúsení používajte masku proti prachu.

Povrch dreva opatrne prebrúste. Začnite hrubým brúsnym papierom a záverečné brúsenie vykonajte zrnitosťou P150-240 (v závislosti od typu dreveniny). Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametáním a vysávaním prach z brúsenia. Pripravený povrch ovplyvňuje niekoľko faktorov vrátane stavu dreva. Preto vždy odporúčame skúšobnú aplikáciu, hlavne na neznáme povrchy.

### SPÔSOBY APLIKÁCIE

Prvý náter naneste tenko v smere vlákien dreva pomocou Osmo valčeka z mikrovlákná, Osmo plochého štetca alebo Osmo nanášacieho rúna na olejové nátery. Nechajte schnúť po dobu 8 - 10 hodín. Počas schnutia zaistíte dobré vetranie. Potom urobte druhý tenký náter pomocou Osmo nanášacieho rúna na olejové nátery alebo handričky, ktorá neuvolňuje vlákna. Pri renováciách postačí spravidla jeden náter na čistý a suchý povrch pomocou Osmo nanášacieho rúna na olejové nátery alebo handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

### ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

### DOBA SCHNUTIA

Približne 8 – 10 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie.

### UPOZORNENIE

Osmo Olej na kuchynské drevené krájacie dosky zvýrazňuje prirodzený farebný odtieň dreva (trvalo mokry efekt). Nanesenie veľkej vrstvy produktu a nedostatočné vetranie predlžuje dobu schnutia. Povrchy ošetrované Osmo Olejom na kuchynské drevené krájacie dosky je možné ľahko vyčistiť pomocou vlhkej handričky a potom vytrieť do sucha.



## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

**POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).**

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (horľavý) podľa DIN 4102. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

### LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené a vyčistené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

# RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

[www.renojava.sk](http://www.renojava.sk)

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 8:00 – 16:30  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

### Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199  
osmo@renojava.sk

[www.osmocolor.sk](http://www.osmocolor.sk)

aktualizované marca 2021