



FAREBNÝ OLEJ PRE PROFESIONÁLOV



Osmo Farebný olej je vysoko kvalitný farebný pigmentový základ bez obsahu rozpúšťadiel pre profesionálnych pokladačov podláh, vhodný na všetky drevené podlahy z tuzemského dreva (dosky z masívneho dreva, sedliacke dosky a palubové podlahy) podľa DIN 18356. Bezfarebná konečná úprava sa vykoná s Osmo Tvrdým voskovým olejom Pure 5125. Hotový povrch sa vyznačuje vysokou tvrdosťou povrchu a odolnosťou proti ošliapaniu. Odpuďzuje vodu a je nenáchylný k zašpineniu. Škvryny možno odstrániť ľahko a bez stôp. Dodatočnú opravu jednotlivých silne zaťažovaných a poškodených miest bez viditeľných okrajov možno vykonať len jednoduchým očistením a pretretím. Žiadne celoplošné obrusovanie a prepracovanie celej plochy. Drevo môže dýchať, vlhkosť môže unikať. Napučíavanie a zmršťovanie dreva je obmedzené.

Je vyrobený na báze prírodných rastlinných olejov, nepraská, neolupuje sa. Odpuďzuje vodu, je nenáchylný k zašpineniu, odolný proti ošľapávaniu. Osmo Farebný olej je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode; podľa DIN 68861-1A.

Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Ideálny na všetky drevené podlahy, ako aj na povrchy nábytku. Pre tvrdé drevo ako wenge, meranti, mebau, jatoba a pod. odporúčame úpravu s Osmo Čistý vosk 1101.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, kandelilový vosk), parafínov, oxidu železitého, organických pigmentov, oxidu titaničitého (biely pigment), sikatív (sušiacie činidlá), a vodoodpudivých prísad. Bez obsahu rozpúšťadiel a vody (podiel pevných častíc je cca 99 % podľa DIN EN ISO 3251).

FAREBNÉ ODTIENE

- 5411 biely
- 5412 strieborný
- 5413 biely intenzívny
- 5414 grafit
- 5415 dymový
- 5416 jatoba

- 5417 čierny intenzívny
- 5436 karamel
- 5437 piesok
- 5441 havana
- 5443 koňak
- 5464 tabak
- 5468 antika

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- Špecifická hmotnosť:** 1 – 1,2 g/cm³
- Viskozita:** 120 – 190 s DIN EN ISO 2431/4 mm
- Zápach:** slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
- Bod vzplanutia:** > 100 °C
- Balenie:** 1 l
- Výdatnosť:** 1 l pri 1 nátere na cca 50 – 60 m², v jednej vrstve v závislosti na stave dreva.
- Obsah VOC:** EU limitná hodnota pre tento produkt – neuplatňuje sa
- Skladovanie:** 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Farebný olej je pripravený ihneď k použitiu, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pórami dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie špáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Povrch dreva dôkladne obrúste, začnite hrubým brusným papierom – konečné brúsenie pre podlahu P120 – P150, nábytok P180 – P240. Pri brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametáním a vysávaním prach z brúsenia.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Osmo Farebný olej je pripravený ihneď na použitie. Neriedte. Pred použitím dobre premiešajte. Pred premiešaním odstráňte viečko a dôkladne premiešajte. K aplikácii viečko opäť pevne pritlačte na nádobu a povytiahnutým



uzáverom aplikujte priamo na povrch. Tekutý materiál naneste veľmi tenko stierkou. Na to sa ideálne hodí Osmo Profi-stierka. Následne egalizujte strojom s jedným alebo viacerými kotúčmi s bielym padom alebo kefami. Prebytočné množstvo materiálu je potrebné odstrániť. Pri štruktúrovanom dreve alebo dreve so skosenými hranami, odstráňte prebytky štetcom alebo kefou a na egalizovanie povrchu používajte výhradne kefu.

Ak jednokotúčový stroj zanecháva šmuhy na základe príliš veľkého množstva materiálu, odporúčame obrátiť pad alebo ho vymeniť. Kefy je možné očistiť na starom koberci.

Cez noc nechajte schnúť minimálne 8 – 10 hodín. Zabezpečte dobré vetranie. Ako bezfarebnú konečnú úpravu je možné naniesť 2 vrstvy Osma Tvrdého voskového oleja Pure 5125.

Pre tmavé typy dreva a pre tvrdé drevo s vysokým podielom obsiahnutých látok (ako sú wenge, mahagón, merbau a pod.) použite Osma Čistý vosk 1101.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osma Čističom štetcov 8000 (bez aromatických zlúčenín).

DOBA SCHNUTIA

Cca 8 – 10 hod., proti prachu za 6 hod. (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri schnutí je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie.

UPOZORNENIE

Povrchy s úpravou Osma Farebný olej sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstrániť zmetákom alebo vysávačom. K čisteniu za vlhka pridajte do vody koncentrát Osma Wisch-Fix a plochu zotrite mopom (nie na mokro!).

Na oživenie a intenzívne čistenie v prípade potreby použite Osma Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší stupeň lesku dosiahnete, ak sa po dôkladnom uschnutí na očistené plochy tenko naneste Osma Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok a následne vyleštíte.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované marec 2019