



Technický list

GRIP #4

1K UNIVERSAL ADHESION PROMOTOR AEROSOL jednozložkový univerzálny adhézny základ

Jednozložkový univerzálny adhézny základ v spreji. Podporuje prílnavosť farby k väčšine automobilových povrchov, ako sú plasty, hliník, pozinkovaný kov, zinok, prelakované povrchy, sklolaminát, dokonca aj na plniče. Nahrádza potrebu obrusovať povrchy v ťažko dostupných miestach, napr. pod krytom, pod vekom. Vynikajúce adhézne vlastnosti. Môže byť prelakovaný väčšinou náterov na báze vody a rozpúšťadla.

- jemný nástrek – nie je nutné prebúsenie,
- pretierateľný väčšinou náterov na vodnej alebo rozpúšťadlovej báze,
- poskytuje ochrannú bariéru voči odlupovaniu farby alebo narušeniu rozpúšťadlom.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Podklady

Priamo na kov, hliník, SMC (Sheet Moulding Compound – termosetický kompozitný materiál), ľahko obrúsené elektroforeticky lakované povrchy, galvanizovanú oceľ, sklolaminát, pripravené povrchy s pôvodnými lakmi.

Pomôcky

Odmasťovač a P200 – P400 brúsny papier.

Skladovanie a doba použiteľnosti

2 roky pri správnych podmienkach skladovania.

Pred použitím aerosól uchováajte 2 hodiny pri izbovej teplote. Pri dlhodobom skladovaní uchováajte v suchom a dobre vetranom priestore, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu a mrazu. Ak chcete maximalizovať životnosť vášho aerosólu, vždy po použití vyčistite trysku. Ak sa tryska zablokuje, vyberte ju z plechovky a namočte do riedidla.

Odporúčaná teplota skladovania 5 – 25 °C

Odporúčaná aplikačná teplota 20 °C

VOC informácie

Limit EU pre tento produkt (kategória produktu: IIB.e) vo forme pripravenej na použitie je 840 g/l. Obsah VOC v tomto produkte vo forme pripravenej na použitie je 770 g/l.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava podkladu

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku dbajte na to, aby bol povrch dôkladne vyčistený, odmasťovaný, vysušený a bez prachu.

Miešanie

Sprej pred použitím dobre pretrepte po dobu min. 2 minút.

PRACOVNÝ POSTUP

Nátery

1 – 2 vrstvy vo vzdialenosti cca 25 cm od povrchu, jedna vrstva cca 2 μ (hmlový nástrek).

Teoretické pokrytie: 3 m²

Pretieranie

GRIP#4 adhézny základ v spreji, môže byť prelakovaný väčšinou náterou na báze vody alebo rozpúšťadla.

Doba odparovania pri 20 °C: medzi nátermi 10 min.

Čas sušenia

proti prachu: 10 – 20 min.
pretierateľný: 20 min.

Nechajte schnúť po dobu 20 min. pred aplikáciou akéhokoľvek ďalšieho náteru na báze rozpúšťadla, pretieraním či čistením.

Doba schnutia závisí od hrúbky filmu, vlhkosti a teploty.

INFORMÁCIE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE! Prečítajte si celý návod pred použitím. Tento výrobok obsahuje nebezpečné látky a preto použite vhodné osobné ochranné prostriedky. Pozrite sa prosím na označenie ktoré nájdete v Karte bezpečnostných údajov pre úplné pokyny pri manipulácii a osobnej ochrane. Informácie sú k dispozícii prostredníctvom našej spoločnosti RENOJAVA s.r.o.

Likvidácia odpadu

Použitý a vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto pre obalové odpady. Obaly so zbytkom produktu odovzdajte na miesto určené pre manipuláciu s nebezpečným odpadom. Zneškodnite podľa platnej regionálnej a národnej legislatívy.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.raptorslovensko.sk

aktualizované
november 2019