

TECHNICKÝ LIST

RENOGRUND

PENETRAČNÝ NÁTER



Tónovateľný základný náter s obsahom celulózoého vlákna pod omietky a farby; na pevné, rovnomerne savé ale aj na hladké, menej savé povrchy určený do exteriéru aj interiéru.

Použitie produktu

Na pevné, rovnomerne savé povrchy pred aplikáciou fasádnych omietok alebo v prípade výraznej zmeny odtieňa pred aplikáciou farieb. Na veľmi hladké, menej savé, ešte nemalované povrchy. Pre obsah celulózoého vlákna možno výrobok použiť na vyplnenie vlasových trhlín pred aplikáciou farieb. Vhodné podklady: stierky, omietky, sadrokartón, hladký betón, lisované dosky.

Limity

Produkt nie je vhodný priamo na hladké, nesavé povrchy ako napr. lesklé a pololesklé nátery – tieto je potrebné pred aplikáciou zdrsniť jemným brúsnyim papierom. Účinok produktu je poznateľne oslabený na veľmi savých, pórovitých a kriedujúcich podkladoch.

Technické parametre

Odtieň	biely alebo podľa želania zákazníka
Zloženie	prírodné plnivá, pojivá s obsahom nanočastíc, silikónové živice, farebné pigmenty, prísady, voda
Sušina	min. 50 %
Objemová hmotnosť	1540 kg/m ²
Viskozita	1500 - 6000 mPa.s.
Prídržnosť k podkladu	min. 0,25 MPa (STN 73 2577)

Pozn. Hodnoty platia pre základné biele prevedenie

Aplikačné údaje a údržba

Podmienky aplikácie	aplikačná teplota 5 - 30 °C, relatívna vlhkosť vzduchu do 80 %, neaplikujte na priamom slnku a ani pri daždi.
Doba schnutia/vrstva	4 – 6 hodín (20 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu). Nižšia teplota vzduchu a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia.
Požiadavky na podklad	podklad musí byť suchý, pevný, dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc.
Príprava podkladu	nové jadrové omietky dostatočne vyzreté, nechajte zatvrdnúť minimálne 3 - 4 týždne. Hladké a nesavé podklady je potrebné jemne zdrsniť.
Príprava materiálu	obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 10 % vody (max. 2,3 l na 23 kg vedro a max. 0,7 l na 7 kg vedro).
Nanášanie materiálu	aplikujte štetcom alebo valčekom v 1 vrstve.
Čistenie náradia	umyte ihneď po použití vodou.

Balenie, výdatnosť, skladovanie

Balenie	v plastových obaloch, 1,5 ; 7 a 23 kg
Výdatnosť	1,5 kg = 7 - 8 m ² , 7 kg = 33 - 36 m ² , 23 kg = 110 - 120 m ² ; výdatnosť je uvedená pre 1 náter a platí pre hladký, primerane savý podklad.
Skladovanie	odporúčame pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálavým teplom. Produkt si zachováva svoje vlastnosti v pôvodnom, neotvorenom obale 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý je uvedený na obale.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia	Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Úplné a presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na vyžiadanie. Zneškodňovanie odpadov: kód odpadu 08 01 20, kód obalu 15 01 02.
-------------------------------	--

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované okt 2022