

TECHNICKÝ LIST

RENOPUTZ

SILIKÓNOVÁ OMIETKA



Prémiová pastovitá omietka na báze silikónových živíc na všetky typy fasád.

Použitie produktu

Na ochranu a farebné štrukturované riešenie fasád s požiadavkou na výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom, vode a znečisteniu. Optimálna povrchová úprava na všetky typy fasád, rodinné domy i väčšie objekty ako napr. bytové domy, viacpodlažné budovy, hotely, školy. Vhodná najmä na povrchovú úpravu hladkých minerálnych povrchov, vrátane armovacích vrstiev vybraných zateplovacích systémov na báze polystyrénu aj minerálnej vlny. Vhodné podklady: všetky typy fasád. Pre exteriér aj interiér.

Limity

Povrch fasády nesmie byť dlhodobo vystavený vode, resp. snehu a nemôže naň byť vyvedená zrážková voda. Nie je určená na neprekryté vodorovné plochy v exteriéri.

Technické parametre

Odtieň	podľa želania zákazníka
Zloženie	prírodné plnivá, polymérne disperzie, silikónové živice, farebné pigmenty, prísady, voda.
Sušina	min. 70 %
Max.veľkosť zrna	1,5 mm - 2,0 mm
Objemová hmotnosť	cca 1700 kg/m ²
Viskozita	min. 15 000 mPa.s
Stupeň lesku	hlbokomatiný (EN 13300)
Prídržnosť k podkladu	min. 0,3 MPa (EN 15 824, STN 73 2577)
Prídržnosť po zmrazovaní	min. 0,3 MPa (STN 73 2579)
Nasiakavosť	max. 0,1 kg/m ² .h _{0,5} – trieda W3 (EN 15 824, EN 1062-3)
Ekvivalentná difúzna hrúbka	max. 0,14 m – trieda V1 (EN 15 824, EN ISO 7783-2)

Aplikačné údaje a údržba

Čistenie náradia	náradie umyte ihneď po použití vodou.
Podmienky aplikácie	aplikačná teplota 5 - 30 °C, relatívna vlhkosť vzduchu do 80 %, neaplikujte na priamom slnku, silnom vetre ani pri daždi.
Doba schnutia/vrstva	po 24 hod. je omietka povrchovo suchá. Úplne uschnutá bude po 2 – 3 dňoch (20 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu). Nižšia teplota vzduchu a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia.
Požiadavky na podklad	podklad musí byť suchý, pevný, dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc.
Príprava materiálu	obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 2 % vody. Pri veľkoplošnej aplikácii odporúčame nanášať materiál z rovnej šarže alebo zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží.

Nanášanie materiálu

omietku aplikujte hladidlom. Na podklad naneste pigmentovaný penetračný náter natónovaný v súlade s farebným odtieňom omietky. Po zaschnutí penetračného náteru omietku natiahnite pomocou hladidla z nehrdzavejúcej ocele, v hrúbke zodpovedajúcej maximálnej veľkosti zrna. Následne plastovým hladidlom vytvorte požadovanú výslednú štruktúru.

Čistenie náradia

pracovne náradie umyte ihneď po použití vodou.

Údržba

čistenie omietky tlakovou vodou je možné až po jej úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch. Tlak vody je nutné prispôbiť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Čistenie fasády sa odporúča každých 3 až 5 rokov v závislosti od lokálnych podmienok a stupňa znečistenia. Fasádu sa odporúča obnoviť náterom každých 8 až 12 rokov.

Balenie, výdatnosť, skladovanie

Balenie

v plastových obaloch, 25 kg

Výdatnosť

25 kg = 10 – 12m², výdatnosť je uvedená pre 1 vrstvu.

Skladovanie

odporúčame pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálavým teplom. Produkt si zachováva svoje vlastnosti v pôvodnom, neotvorenom obale 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý je uvedený na obale.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Úplné a presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na vyžiadanie. Zneškodňovanie odpadov: kód odpadu 08 01 20, kód obalu 15 01 02.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované okt 2022